

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. LF-CPR/CE-DoP-03

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

“EN 636-1 NS”

2. Paredzētais izmantojums:

“EN 636-1 NS” Nenesošās konstrukcijās sausos apstākļos iekšdarbos (MR).

3. Ražotājs:

Latvijas Finieris AS
Bauskas iela 59
Rīga
LV-1004 Latvija

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma :

Sistēma 4

6. Saskaņotais standarts:

EN 13986:2004+A1:2015 Celtniecībā lietojamās koksnes plātnes – īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana

Ražotājs ir veicis izstrādājuma tipa noteikšanu un nodrošina ražošanas procesu nepārtrauktu kontroli, laboratorijas pārbaudes un kvalitātes pierakstu saglabāšanu atbilstoši saskaņotās tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Ražotāja kvalitātes vadības sistēmas atbilstību LVS EN ISO 9001 prasībām ir sertificējis Bureau Veritas Certification.

Rūpnīca Lignums

Finiera iela 6
Rīga, Latvija, LV-1016

Rūpnīca Furniers

Bauskas iela 59
Rīga, Latvija, LV-1004

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Harmonizētā tehniskā specifikācija EN 13986+A1:2015

Koksnes plātnes nenesošās konstrukcijās sausos apstākļos iekšdarbos

Ekspluatācijas īpašību rādītāji			RAKSTURLIELUMI											
			Bērza saplāksnis, slīpēts											
			Nominālais biezums, mm											
			4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	
			Finiera kārtu skaits											
	Standarts	Mērvien.	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	
Blīvums	EN 323	kg/m ³	zemākā 5% kvantile 670, augstākā 5% kvantile 760											
Lieces stiprība ^{1,2}	 ⊥	EN 310	ne mazāk F klase EN 636											
			50	50	40	40	40	40	35	35	35	35	35	
Lieces elastības modulis ^{1,2}	 ⊥	EN 310	ne mazāk E klase EN 636											
			15	25	35	35	35	35	30	30	30	30	30	
Lieces elastības modulis ^{1,2}	 ⊥	EN 310	ne mazāk E klase EN 636											
			100	90	90	80	80	80	80	80	80	80	70	
Gaisa skaņas izolācija ³	EN 13986+A1	dB	—	—	24,5	26,1	27,4	28,4	29,3	30,0	30,7	31,3	32,3	
			10	30	40	50	60	60	60	60	60	60	60	
Limējuma kvalitāte	EN 314	klase	1 (INT)											
Formaldehīda emisija			REACH (ES) 2023/1464											
	EN 13986+A1 EN ISO 12460-3	klase	E1											
Reakcija uguns iedarbībai	EN 13986+A1 EN 13501-1	klase	Pielietojuma apstākļi					Minimālais biezums, mm		Klase (izņemot grīdām)		Klase (grīdām)		
			bez gaisa spraugas aiz plātnes ⁴					9		D-s2, d0		Dfl-s1		
			ar slēgtu vai vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes, sprauga nepārsniedz 22 mm ⁴					9		D-s2, d2		—		
			ar slēgtu gaisa spraugu aiz plātnes ⁴					15		D-s2, d1		Dfl-s1		
			ar vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes ⁴					18		D-s2, d0		Dfl-s1		
			jebkura veida ⁴					3		E		Efl		
Ūdens tvaika caurlaidība	EN 13986+A1	μ	Mitrā pārbaude					90						
			Sausā pārbaude					220						
Skaņas absorbcija	EN 13986+A1	koefic.	Frekvenču diapazonā no 250 Hz līdz 500 Hz					0,10						
			Frekvenču diapazonā no 1000 Hz līdz 2000 Hz					0,30						
Siltuma vadītspēja	EN 13986+A1	W m ⁻¹ K ⁻¹	0,17											
Bioloģiskā ilgzinātība	EN 335	klase	Saplāksnis bez vai ar virsmas pārklājumu					Izmantošanas klase 1						
			Saplāksnis ar virsmas pārklājumu un aizsargātām malām					Izmantošanas klase 2						
Pentahlorfenola saturs	EN 13986+A1		N/A											

|| = paralēli ārējās kārtas šķiedru virzienam

⊥ = perpendikulāri ārējās kārtas šķiedru virzienam

¹ Saplākšņu mitruma saturs 9 ± 3%

² Riga Ply klasifikācija atbilstoši EN 636

³ Aprēķiniem izmantots vid. blīvums 715 kg/m³

⁴ Norādītajā ugunsreakcijas klasē ir ietverts finierēts saplāksnis, kā arī saplāksnis ar fenola pārklājumu un ar melamīna pārklājumu, izņemot grīdas segumiem.

N/A – prasības netiek piemērotas atbilstoši EN 13986+A1 p.5.18

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.
9. Deklarācijā ir norādīta vispārēja informācija par Latvijas Finieris AS rūpnīcās Lignums un Furniers ražotās produkcijas tehnisko specifikāciju un citām produkta īpašībām. Cita veida nosacījumi (piem., garantijas) tiks saskaņoti atsevišķi, parakstot attiecīgu vienošanos. Jebkāda veida zaudējuma atlīdzības prasības apmērs tiek ierobežots līdz brāķētās produkcijas vērtībai.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Māris Būmanis
Valdes loceklis,
Attīstības un pētniecības sektora vadītājs
Rīga, 2026. gada 27. jūlijs