

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. LF-CPR/CE-DoP-03

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

“EN 636-1 NS”

2. Paredzētais izmantojums:

“EN 636-1 NS” Nenesošās konstrukcijās sausos apstākļos iekšdarbos (MR).

3. Ražotājs:

Latvijas Finieris AS
Bauskas iela 59
Rīga
LV-1004 Latvija

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma :

Sistēma 4

6. Saskaņotais standarts:

EN 13986:2004+A1:2015 Celtniecībā lietojamās koksnes plātnes – īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana

Ražotājs ir veicis izstrādājuma tipa noteikšanu un nodrošina ražošanas procesu nepārtrauktu kontroli, laboratorijas pārbaudes un kvalitātes pierakstu saglabāšanu atbilstoši saskaņotās tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Ražotāja kvalitātes vadības sistēmas atbilstību LVS EN ISO 9001 prasībām ir sertificējis Bureau Veritas Certification.

Rūpnīca Lignums

Finiera iela 6
Rīga, Latvija, LV-1016

Rūpnīca Furniers

Bauskas iela 59
Rīga, Latvija, LV-1004

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Saskaņotā tehniskā specifikācija EN 13986+A1:2015

Ekspluatācijas īpašību rādītāji				RAKSTURLIELUMI											
				Bērza saplāksnis, slīpēts											
				Nominālais biezums, mm											
				4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	
				Finiera kārtu skaits											
	Standard	Unit	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25		
Blīvums	EN 323	kg/m ³	zemākā 5% kvantile 670, augstākā 5% kvantile 760												
Lieces stiprība ^{1,2}		EN 310	ne mazāk F klase EN 636	50	50	40	40	40	40	35	35	35	35	35	
	┴			15	25	35	35	35	35	30	30	30	30	30	
Lieces elastības modulis ^{1,2}		EN 310	ne mazāk E klase EN 636	100	90	90	80	80	80	80	80	80	80	70	
	┴			10	30	40	50	60	60	60	60	60	60	60	
Gaisa skaņas izolācija ³	EN 13986+A1	dB	—	—	24,5	26,1	27,4	28,4	29,3	30,0	30,7	31,3	32,3		
Līmējuma kvalitāte	EN 314	klase	1 (INT)												
Formaldehīda emisija			REACH (ES) 2023/1464												
	EN 13986+A1 EN ISO 12460-3	klase	E1												
Reakcija uguns iedarbībai	EN 13986+A1 EN 13501-1	klase	Pielietojuma apstākļi					Minimālais biezums, mm		Klase (izņemot)		Klase (grīdām)			
			bez gaisa spraugas aiz plātnes ⁴					9		D-s2, d0		Dfl-s1			
			ar slēgtu vai vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes, sprauga nepārsniedz 22 mm					9		D-s2, d2		—			
			ar slēgtu gaisa spraugu aiz plātnes ⁴					15		D-s2, d1		Dfl-s1			
			ar vaļēju gaisa spraugu aiz plātnes ⁴					18		D-s2, d0		Dfl-s1			
			jebkura veida ⁴					3		E		Efl			
Ūdens tvaika caurlaidība	EN 13986+A1	μ	Mitrā pārbaude										90		
			Sausā pārbaude										220		
Skaņas absorbcija	EN 13986+A1	koefic.	Frekvenču diapazonā no 250 Hz līdz 500 Hz										0,10		
			Frekvenču diapazonā no 1000 Hz līdz 2000 Hz										0,30		
Siltuma vadītspēja	EN 13986+A1	W m ⁻¹ K ⁻¹	0,17												
Bioloģiskā ilgumizturība	EN 335	klase	Saplāksnis vai ar virsmas pārklājumu							Pielietojuma klase 1					
			Ar virsmas pārklājumu un malas aizsargātas							Pielietojuma klase 2					

|| = paralēli ārējās kārtas šķiedru virzienam

⊥ = perpendikulāri ārējās kārtas šķiedru virzienam

¹ Saplākšņu mitruma saturs 9 ± 3%

² Riga Ply klasifikācija atbilstoši to EN 636

³ Aprēķiniem izmantots vid. blīvums 715 kg/m³

⁴ Bez virsmas pārklājuma, ar fenola vai melamīna filmu pārklāti saplākšņi

Saskaņotā tehniskā specifikācija EN 13986+A1:2015

Ekspluatācijas īpašību rādītāji			RAKSTURLIELUMI	
	Standarts	Mērvien.		
Ūdens tvaika caurlaidība	EN 13986+A1	μ	Mitrā pārbaude	90
			Sausā pārbaude	220
Skaņas absorbcija	EN 13986+A1	koefic.	Frekvenču diapazonā no 250 Hz līdz 500 Hz	0,10
			Frekvenču diapazonā no 1000 Hz līdz 2000 Hz	0,30
Siltuma vadītspēja	EN 13986+A1	$W m^{-1} K^{-1}$		0,17
Bioloģiskā ilgumizturība	EN 335	klase		Pielietojuma klase 1
Pentahlorfenola saturs	EN 13986+A1			N/A

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.
9. Deklarācijā ir norādīta vispārēja informācija par Latvijas Finieris AS rūpnīcās Lignums un Furniers ražotās produkcijas tehnisko specifikāciju un citām produkta īpašībām. Cita veida nosacījumi (piem., garantijas) tiks saskaņoti atsevišķi, parakstot attiecīgu vienošanos. Jebkāda veida zaudējuma atlīdzības prasības apmērs tiek ierobežots līdz brāķētās produkcijas vērtībai.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Māris Būmanis
Valdes loceklis,
Attīstības un pētniecības sektora vadītājs
Rīga, 2026. gada 27. jūlijs